Trafbor®
Rubber Tech & Engineering

CATÁLOGO TÉCNICO

SOLUÇÕES EM VEDAÇÃO · TRAFBOR®

JUNTA DE DILATAÇÃO
Série VE

Para fachadas, juntas verticais e tetos

3 modelos
De 10 a 35 mm de abertura

até 40 mm
De tração

até 15 mm
De recalque / cisalhamento



10 a 35 mm
3 modelos de abertura de junta

+55 11 2626-8107
+55 11 3136-1374
www.trafbor.com.br

No mundo competitivo e exigente em que vivemos, inovar tornou-se uma necessidade vital e um desafio diário. Para vencer é preciso ousadia e talento para converter ideias em valor real e concreto aos olhos do mercado. Nesse cenário de rápidas mudanças, você pode contar com o apoio da **TRAFBOR®**.

Somos um grupo de empresas que reúne tecnologias modernas, conduzidas por profissionais experientes e preparados para atender às mais exigentes necessidades de cada cliente.

Atuando na engenharia consultiva e construtiva, a TRAFBOR® é uma holding composta por empresas no estado de São Paulo, com um arranjo produtivo exclusivo, capaz de oferecer soluções de elevada qualidade e eficiência a custos competitivos.

Este catálogo reúne as informações técnicas da **Série VE**: características, tabela de modelos, orientação de instalação e as propriedades do elastômero.


ÍNDICE

SÉRIE VE

Apresentação	2
Abordagem Trafbor®	3
Série VE: características	4
Como medir e tabela de modelos	5
Desempenho e instalação	6
Material: EPDM NBR 12624	7



Junta de dilatação Série VE Trafbor instalada entre blocos de concreto



A cota L indica a largura entre as duas estruturas

POR QUE TRAFBOR®

Uma abordagem mais inteligente em cada etapa

Engenharia consultiva e construtiva com produção própria no estado de São Paulo. Fornecemos modelos padrão e soluções customizadas em borracha natural, SBR, nitrílica, EPDM, neoprene, silicone e Viton.

01

CONSULTORIA

Análise do empreendimento desde a fase inicial e orientação na escolha do perfil e do composto, considerando o ambiente, a movimentação e a vida útil da estrutura.

02

CONCEITO

Soluções elaboradas com base em critérios técnicos nacionais e internacionais e nas melhores práticas de vedação.

03

DESIGN

Projetos sob medida, com ajuste de geometria, espessura e propriedades do elastômero conforme a demanda da obra.

04

TESTES

Ensaios laboratoriais atestam performance, aderência e durabilidade. Todos os lotes passam por testes de resistência, flexão e elongação.

05

PROJETOS

Orientação técnica da instalação à performance em uso, em obras civis, industriais e especiais.

06

SUPORTE

Acompanhamento pós-venda, manuais de instalação e orientação de manutenção para longevidade das juntas.

ISO 9001
Sistema de gestão da qualidade certificado

NBR 12624
Elastômeros conforme a norma ABNT, com certificado de qualidade

Sob medida
Geometria, espessura e composto ajustados ao projeto

Empresas que confiam nas soluções Trafbor®

DNIT · CCR · ecoRODOVIAS GRUPO

Trafbor®
Rubber Tech & Engineering



FACHADAS E JUNTAS VERTICAIS

Aba de acabamento que cobre a junta e protege as bordas

Selante em EPDM com aba de acabamento sobre a superfície e corpo tubular colado com adesivo epóxi. Veda juntas verticais, horizontais, tetos e fachadas com acabamento uniforme.

A Série VE tem uma aba superior que cobre a abertura e se apoia sobre a superfície acabada, escondendo as bordas da junta. Abaixo dela, o corpo tubular com aletas é colado às faces com adesivo epóxi.

O resultado é uma vedação firme e um acabamento uniforme em fachadas, juntas verticais e horizontais e tetos, internos ou externos.

Ficha rápida

APLICAÇÃO
Fachadas, juntas verticais, horizontais e tetos

MATERIAL
EPDM 55/65 ou 60/70 Shore A

FIXAÇÃO
Adesivo epóxi ADE-52

ABERTURAS
10 a 35 mm

MOVIMENTO MÁX.
−10 / +40 mm

NORMA
ABNT NBR 12624:2004

Características


- Aba de acabamento externa
- Juntas verticais e horizontais
- Corpo tubular com aletas
- Resistente a intempéries
- Colagem com adesivo epóxi
- EPDM conforme ABNT NBR 12624

Aplicações

Fachadas | Juntas verticais | Juntas horizontais | Tetos | Painéis pré-fabricados | Edifícios comerciais e residenciais

MODELOS E MEDIDAS

Como medir e escolher o modelo



L = largura da junta

Abertura entre as duas estruturas no ponto neutro. É essa medida que identifica cada modelo da Série VE.

1. **Meça a largura da junta** (L), em milímetros.
2. **Encontre o modelo** com a medida L correspondente na tabela.
3. **Confira os movimentos** previstos para a estrutura.

Tabela técnica · Série VE

SELANTE	PERFIL		DIMENSÕES – PONTO NEUTRO		MOVIMENTAÇÕES		
CÓDIGO	LARGURA (A)	ALTURA (B)	PROFUNDIDADE (PN)	LARGURA (PN) (L)	COMPRESSÃO (–)	TRAÇÃO (+)	RECALQUE (–/+)
TJ3010VE	10	30	50	10	5	10	4
TJ5020VE	20	50	60	20	10	30	8
TJ5035VE	35	60	60	35	10	40	15

* Medidas em milímetros. PN = ponto neutro (junta instalada na temperatura média da obra). Precisa de uma medida fora da tabela? Desenvolvemos perfis sob medida.

TODAS AS JUNTAS TRAFBOR® SÃO FORNECIDAS COM KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO

Inclui manual explicativo passo a passo e suporte da área técnica.

DESEMPENHO

Capacidade da Série VE

Valores máximos de catálogo, considerando a junta instalada no ponto neutro.

COMPRESSÃO
até 10 mm
Fechamento da junta pela dilatação.

TRAÇÃO
até 40 mm
Abertura da junta pela retração.

RECALQUE / CISALHAMENTO
até 15 mm
Deslocamento entre os painéis da fachada.

Instalação com adesivo epóxi ADE-52

01 Prepare a junta
Limpe as faces da junta e deixe-as secas, firmes e livres de nata, óleo e poeira. Bordas danificadas devem ser recompostas antes.

02 Aplique o adesivo
Misture os componentes A e B do ADE-52 e aplique nas faces da junta e nas laterais do perfil.

03 Posicione o perfil
Insira o selante na profundidade indicada para o ponto neutro, sem torcer nem esticar o perfil.

04 Respeite a cura
O adesivo tem pega em 5 horas e cura total em 7 dias a 25 °C. Libere a área conforme a orientação técnica.

Produtos do sistema Trafbor®

Adesivo epóxi ADE-52

Bicomponente, tixotrópico e de alto desempenho, formulado com as propriedades dos elastômeros Trafbor® para garantir total adesão entre adesivo, perfil e substrato.

Pot life (25 °C)	**30 min**
Tempo de pega	**5 h**
Tração mín.	**18 MPa**
Compressão mín.	**50 MPa**
Cura total	**7 dias**
Densidade	**1,56 g/cm³**

MATERIAL DO SELANTE

EPDM conforme a ABNT NBR 12624:2004

Utilizado desde 1961, especialmente pela indústria automobilística, o EPDM (borracha de etileno-propileno-dieno) se destaca pela resistência às intempéries, ao ozônio e à radiação. Sua eficiência é comprovada há mais de 30 anos, inclusive sob exposição solar intensa.

A norma NBR 12624 estabelece os requisitos mínimos para elastômeros de vedação de juntas de dilatação em estruturas de concreto ou aço. Todos os perfis Trafbor® seguem esses requisitos e acompanham certificado de qualidade.

Atenção a óleos minerais. O EPDM não é indicado para contato permanente com óleos minerais e combustíveis. Para esses casos, consulte nossos compostos em neoprene ou nitrílica.

- Resistência ao ozônio e às intempéries
- Resistência térmica
- Boa deformação permanente
- Flexibilidade em altas e baixas temperaturas
- Resistência química
- Baixo peso específico – 1,16 g/cm³
- Ótimas características de extrusão
- Alta impermeabilidade

Características técnicas do elastômero

ENSAIO	NORMA	TIPO 55/65	TIPO 60/70
Dureza Shore A, pontos	ASTM D 2240	55/65	60/70
Tração			
Tensão de ruptura, MPa (mín.)	ASTM D 412	12	10
Alongamento na ruptura, % (mín.)	ASTM D 412	350	350
Envelhecimento acelerado em estufa, 70 h/100 °C			
Variação de dureza Shore A, pontos	ASTM D 573	+10 máx.	+10 máx.
Variação da tensão de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	−20	−25
Variação do alongamento de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	−25	−30
Deformação residual 22 h/100 °C, % (máx.)	ASTM D 395-B	35	NE
Deformação residual 22 h/70 °C, % (máx.)	ASTM D 395-B	NE	30
Resistência ao óleo ASTM nº 1, 70 h/100 °C			
Variação de dureza Shore A, pontos	ASTM D 573	−5 / +10	NE
Variação da tensão de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	−25	NE
Variação do alongamento de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	−40	NE
Variação de volume, %	—	−10 / +15	NE
Resistência ao óleo ASTM nº 3 – variação de volume, %	—	120	NE
Envelhecimento em ozônio 100 h / 1 ppm / 40 °C	—	Sem fendas	Sem fendas
Resistência ao rasgo, kN/m (mín.)	—	26	26

NE = não especificado. Valores de referência dos compostos padrão; outros compostos sob consulta.

Trafbor®
Rubber Tech & Engineering

A **Trafbor®** é referência em soluções técnicas em borracha, desenvolvendo produtos que vedam, absorvem impacto e protegem estruturas e sistemas industriais com eficiência e durabilidade.

Trafbor® – Produzindo Soluções.

TELEFONE
(11) 2626-8107

WHATSAPP
(11) 3136-1374

E-MAIL
comercial@trafbor.com.br

SITE
www.trafbor.com.br

Aponte a câmera para ver a página da Série VE no site


CONHEÇA TAMBÉM



Série ES



Série JDN



Série M

youtube.com/@trafbor.oficial instagram.com/trafbor facebook.com/trafbor linkedin.com/company/industria-trafbor

R. Vila Nova, S/N, Galpão G1, G2 e G3 – Vila Nova, Bom Jesus dos Perdões – SP